

Multilon® TN-3712B

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

2017年9月12日

一般信息

产品说明

PC/ABS polymer alloy, Non-halogen type flame resistant series

总体

| | | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 | | |
| 供货地区 | • 北美洲 • 非洲和中东 | • 拉丁美洲 • 欧洲 | • 亚太地区 |
| 填料/增强材料 | • 矿物填料 | | |
| 特性 | • 刚性，高 | • 无卤 | • 阻燃性 |
| 用途 | • OA设备 | • 商务设备 | |
| 形式 | • 粒子 | | |
| 加工方法 | • 注射成型 | | |

ASTM & ISO 属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 密度 | 1.25 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | | | 内部方法 |
| 横向流量：4.00 mm | 0.40 到 0.60 | % | |
| 流量：4.00 mm | 0.40 到 0.60 | % | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 4100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应力 (断裂) | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (屈服) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 30 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 ² | 4000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 ² | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 15 | kJ/m ² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 98.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 线形热膨胀系数 - 横向 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |

责任相关注意事项

- 数据表中所载数据为依照标准试验方法所测得的代表性数值，并不能作为特殊用途的性能保证。
- 数据表中所载燃烧性由小规模测试得出，并不能直接适用于实际的火灾危险性评价。
- 如将本树脂用于医疗器具、食品容器包装以及玩具用途，请事先向帝人（株）咨询。
- 如需在本树脂中添加添加剂（例如抗菌剂、稳定剂以及阻燃剂等），请务必事先与帝人（株）进行咨询。帝人（株）对于添加剂的添加所产生的后果不作任何保证也不承担任何责任。
- 数据表内数据可能会在没有通知的情况下进行变更。
- 其它注意事项请参照《产品安全数据表》（MSDS）。
- 详细数据请向帝人（株）树脂事业本部咨询。
- 因收货地区不同，本产品中所使用的原材料可能会被列入限制名单中，需要另行申报或者被禁止进口。如果贵司要将本产品出口或者进口到新的地区，请务必提前确认当地的相关规定。

Multilon® TN-3712B

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---------|-----|-----|-------|
| UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
| 1.0 mm | V-1 | | |
| 1.5 mm | V-0 | | |
| 2.0 mm | 5VB | | |

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min

责任相关注意事项

- 数据表中所载数据为依照标准试验方法所测得的代表性数值，并不能作为特殊用途的性能保证。
- 数据表中所载燃烧性由小规模测试得出，并不能直接适用于实际的火灾危险性评价。
- 如将本树脂用于医疗器械、食品容器包装以及玩具用途，请事先向帝人（株）咨询。
- 如需在本树脂中添加添加剂（例如抗菌剂、稳定剂以及阻燃剂等），请务必事先与帝人（株）进行咨询。帝人（株）对于添加剂的添加所产生的后果不作任何保证也不承担任何责任。
- 数据表内数据可能会在没有通知的情况下进行变更。
- 其它注意事项请参照《产品安全数据表》（MSDS）。
- 详细数据请向帝人（株）树脂事业本部咨询。
- 因收货地区不同，本产品中所使用的原材料可能会被列入限制名单中，需要另行申报或者被禁止进口。如果贵司要将本产品出口或者进口到新的地区，请务必提前确认当地的相关规定。